

強度テスト結果【材料名:スミペックス(試験温度23℃)】

(板厚20mmの代表値)

試験	項目	試験方法	単位	スミペックス
引張試験	引張強さ	JIS K7162	MPa	77
	引張弾性率		MPa	3,260
	破断伸び		MPa	120
打抜きせん断試験	打抜き／せん断強さ	JIS K7214	MPa	70
アイゾット衝撃強さ	ノッチ付き アイゾット衝撃強さ	JIS K7110	kJ/m ²	24

※上記物性表は代表値であり、規格値ではありません。